

# LEPÍCÍ TMEL bílý

## CHARAKTERISTIKA

Bílý mrazuvzdorný cementový tmel určený k tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb z mramoru, přírodního kamene i keramických v náročných podmínkách. Na plochy s podlahovým vytápěním (elektrické i teplovodní), k lepení dlažeb na venkovní osluněné plochy, na sádkartonové desky a hydroizolační stěrky. Je vhodný k použití v interiéru i exteriéru. Nelze použít v chemicky agresivním prostředí.

Tmel odpovídá kvalitativním požadavkům EN 12004, třídy C2TE S1.

## SLOŽENÍ

Minerální plnivo, bílý cement a přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti hmoty

## PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný a nosný, dostatečně vyzrálý, bez výkvětů, zbaven špíny, prachu, olejů, tuků, vosků, zbytků barvy a jiných materiálů, které mohou snížit přilnavost směsi k podkladu. Podklad nesmí být zmrzlý. Při kladení je nutno zajistit teplotu podkladu, prostředí i dlaždic v rozmezí +5°C až +25°C.

## ZPRACOVÁNÍ

Suchou směs vsypte do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte (cca 2 minuty) nízkootáčkovým mísidlem, nechte deset minut odstát a poté opět promíchejte. Během zpracování nedolévat další vodu.

## KLADENÍ

Podklad ani dlaždice nenamáčet. Tmel nanést na podklad rovnou stranou zubové stěrky a poté pročesat zubovou stranou. Dlaždice se vtlačují do tmelu a usazují lehkým poklepem. V případě nerovnosti podkladu se tmel nanáší i na rub dlaždice. Nalepený obklad nebo dlažbu chraňte před mechanickým zatížením (spárování, chůze atd.) po dobu 24 – 48 hodin

## TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled:	bílá prášková směs
zrnitost:	0 – 0,6 mm
množství záměsové vody:	0,25 – 0,27 l/kg
doba zpracovatelnosti:	2 – 3 hod.
počáteční tahová přídržnost:	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
tahová přídržnost po tepelném stárnutí:	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
tahová přídržnost po ponoření do vody:	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
tahová přídrž. po cyklech zmrazení/rozmrazení:	min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>
skluz:	max. 0,1 mm

## SPOTŘEBA

při použití zubové stěrky 6x6 mm: 2,5 kg/m<sup>2</sup>  
při použití zubové stěrky 8x8 mm: 3,4 kg/m<sup>2</sup>

## BALENÍ

papírové pytle 25 kg s polyethylenovou vložkou (42 pytlů na paletě), plastové kbelíky 5 kg

## ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ

Výrobek je nutno skladovat v suchém prostředí a chránit před vlhkem (max. relativní vlhkost vzduchu 75%). Při dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 6 měsíců od data výroby.

## OCHRANA PŘI PRÁCI

Viz bezpečnostní list.

## LIKVIDACE ODPADŮ

Použité papírové obaly odevzdejte do sběrných druhotných surovin. Folie a nespotřebovaný zbytek směsi uložte na povolenou skládku odpadů. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a uložte na skládku komunálního odpadu na místo určené obcí. Další údaje viz bezpečnostní list výrobku.

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Skladujte mimo dosah dětí.